

白凡士林质量标准

| 检测项目 | 检测方法 | 规格 | 典型值 |
|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 罗维朋色度 | IP-17 | Max 1.5Y | 0. 3Y+0. OR |
| 滴点(℃) | IP-371 | 35-70 | 50 |
| 锥入度 @25℃,dmm | ASTM D937 | 160-180 | 166 |
| 运动粘度 @100℃ (cst) | ASTM D445 | 6. 0-11. 0 | 7. 21 |
| 性状 | BP 最新版 | 白色、半透明、软质、有 油腻感的膏状物 | 白色、半透明、软质、有油 腻感的膏状物 |
| 气味 | BP 最新版 | 无味 | 无味 |
| 酸碱度 | BP 最新版 | 符合 | 符合 |
| 硫酸灰分,% | BP 最新版 | 符合 | 符合 |
| 紫外吸光度(290nm) | IP-2010 | 符合 | 符合 |
| 有机异物 | IP-2010 | 符合 | 符合 |