

主要产品典型值表

项目	检测方法	10#	15#	26#
外观	目测	澄清透明	澄清透明	澄清透明
赛氏色度	GB/T 3555	+30	+30	+30
气味	N/A	无味	无味	无味
密度@20℃	SN/T 2383	0.835~0.850	0.840~0.855	0.840~0.855
运动粘度@40℃ (cSt)	GB/T 265	11.4~12.6	14.8~16.4	24.9~27.5
运动粘度@100℃ (cSt)	GB/T 265	报告	报告	报告
闪点 (℃)	GB/T 3536	≥165	≥185	≥200
倾点 (℃)	GB/T 3535	≤-18	≤-15	≤-12
易碳化物	GB/T 7364	通过	通过	通过
紫外吸光度 (260~350nm)	GB/T 11081	<0.1	<0.1	<0.1
硫化物	SH/T 0136	通过	通过	通过
酸碱性试验	USP 34	通过	通过	通过
重金属	SH/T 0405	<10	<10	<10
固形石蜡	SH/T 0134	通过	通过	通过

*以上数据为PARAOIL依照相关标准的最新版本进行规范的质量标准

*除非得到天津艾优品贸易有限公司的书面正式授权，本报告书不允许被转载或部分引用